

НА ГИПСОВА ОСНОВА

KNAUF

Кнауф България ЕООД

1618 София,
ул.Ангелов връх 27
Тел.: 0700 300 03
Факс: (+359) 2 850 21 94
e-mail: info@knauf.bg
www.knauf.bg

Грундове Кнауф



Кнауф Дълбочинен грунд
Грунд за прашни
повърхности, стари мазилки
и т.н.



Кнауф Грунд за
хигроскопични основи
Grundiermittel
Регулира и разпределя
еднакво попиването на
подложения абсорбиращ или
неабсорбиращ слой.



Кнауф Бетоконтант
Увеличава сцеплението с
неабсорбиращите основи.



Rotband Haftgrund
Концентриран контактен
грунд за вътре и вън

Инструменти Кнауф за обработване със Rotband




Мистрия



Широка
шпакла 30 cm



Гладилна гъба



Бъркалка

Мастар
тип h

Режеща
шпакла 60 cm

KNAUF

Rotband

Еднослойна мазилка





С един единствен слой
една перфектна стена
готова за боя!

Основа	Предварително третиране на основата		Препоръки
Основата трябва да бъде суха, обезпрашена, да няма накъсвания и люпене, да не е замръзнала, да има носеща способност и да не бъде водоустойчива.			
Бетон с гладка повърхност	грундиране с Кнауф БетоCONTACT	Повърхностите от бетон трябва да бъдат сухи; на повърхността не трябва да има остатъци от кофражни масла.	
Зидария от всички типове	навлажняване с вода / или грундиране с Rotband Haftgrund	Ако е необходимо нанасянето на втора основа, първият слой се изтегля с мастар, изглажда се и се оставя да стегне.	
Зидария Автоклавен Клетъчен Бетон	грундиране с Rotband Haftgrund	Веднага след като стегне се нанася втория слой. Той се обработва според инструкциите.	
Плоскости от каменен или дървен материал (тип PAL)	армиране с Кнауф Gіtex	Кнауф Rotband се нанася на един слой, дебелина минимум 15 mm.	

За всякакъв друг тип основи, непосочени по-горе, трябва да се поиска отделна препоръка.

Knauf Rotband

еднослойна гипсова мазилка



Технология на нанасяне

Мазилката Knauf Rotband се поставя във чиста вода (30 kg в около 20l вода). Изчаква се около 3-5 мин. материалът да поеме водата, след което се разбърква с бъркалка на бавни обороти докато се образува хомогенна смес (т.е. да няма останали бучици).



Материалът се нанася на стената с мистрия или пердашка.



Съвет За изпълнението на перфектната повърхност за най-кратко време – до 30 мин. след разбъркване мазилката се изтегля с мастар. Малко преди да се стегне евентуалните неравности могат да се изгладят с "рязане" с помощта на широката шпакла.



Мазилката се оставя да "почине" около 90 мин. докато при допир повърхността не се деформира (не остават отпечатьци). След това повърхността се изглажда с навлажнена гладилна пъба (груба, твърда) докато се образува "мляко", което да позволи шпакловането.



След леко стягане (матова повърхност), се шпаклова с пердашка или широка шпакла (60 cm).



Само с един слой, само с един материал постигате основна мазилка и шпакловка!



Еднослойната мазилката Knauf Rotband се използва за вътрешни помещения с относително нормална влажност, включително за бани и кухни.

- Бързо и лесно нанасяне
- Еднослойна мазилка
- Идеално гладки повърхности
- Паропропускливост
- Много добра рентабилност
- Основа на всякакъв тип покривен слой

Технически данни

Големина на гранулите:	0-2 mm
Средна дебелина на слоя:	10 mm

Разход

Около 0,85 kg/m²/mm дебелина на слоя. Необходимите количества са средни ориентировъчни стойности, силно зависими от структурата на повърхността на основата.

Индикации за нанасяне

Да не се смесва с други материали. В противен случай, характеристиките на материала могат да се изменят. Инструментите трябва да се почистват с чиста вода веднага след ползването им. Мръсните инструменти и пособия могат значително да намалят времето на обработване.

Покривен слой:

Бои за вътрешни помещения, тапети – да се използват грундовете препоръчани от производителите на покривния слой.